



# PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE

## SOLUTION EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE PISCINES & BASSINS

### PROPRIÉTÉS

- Produit prêt à l'emploi.
- Adapté à de multiples supports, coque polyester, ciment, supports minéraux, carrelage.

### DESCRIPTION

PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE est une sous-couche couleur sable à base de résines solvantées spécialement formulée pour renforcer l'accroche de la peinture PISCINE ABSOLUE\*.

**FINITION**

Mat

**FORMAT**

2,5L /10L

**USAGE**

Extérieur/Intérieur

Édité le 25/03/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 8a/7b1 selon NF T 36-005
<b>Nature</b>	Peinture à base de caoutchouc chloré
<b>Solvant</b>	White spirit
<b>Densité à 25°C</b>	1.40 ± 0.5
<b>Point éclair</b>	>60°C
<b>Supports d'application</b>	Coque polyester, carrelage, béton, ciment
<b>Rendement</b>	4 à 5 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 12 heures maximum Les temps de séchage peuvent varier selon les conditions de température, d'humidité et la ventilation du milieu.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse large ou rouleau poils mi-longs
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant universel CR10*
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 500 g/l de COV.

**TEINTES**

Sable

## RECOMMANDATIONS

Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial.

- Les supports seront parfaitement propres, secs et dépolisés.
- Le PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE s'utilise pur, il n'est pas compatible avec le White-Spirit.
- Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports.
- Sur les coques polyester et sur le carrelage :
  - Dépolir complètement par un ponçage rigoureux afin d'obtenir une surface parfaitement mate et assurer une protection optimale. Si le support a plus de 10 ans, nous contacter.
- Sur les bétons et ciments neufs :
  - Utiliser notre SHAMPOOING SOL\* Oxi afin de neutraliser l'alcalinité du support et de lui rendre sa porosité.
- Sur les anciennes peintures :
  - Celles au caoutchouc chloré seront poncées.
  - Les autres peintures seront totalement supprimées jusqu'au support d'origine par ponçage, décapage ou sablage.
- Sur un ancien liant hydraulique :
  - Vérifier que le support ne soit pas hydrofugé
  - Poncer et dépoliser avant application.
- Afin de préparer au mieux les supports, utiliser au préalable de notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINES\* afin que les surfaces soient parfaitement propres et dégraissées. Après rinçage, laisser sécher 24 heures minimum avant l'application du PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE.
- Pour une application en intérieur, assurer une bonne ventilation du local 24 heures avant mise en peinture et durant tout le temps du séchage après application.

## APPLICATION

- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 30°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1m<sup>2</sup>
- Application au rouleau. Avant de peindre, homogénéisez la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop appuyer sur une plaque d'essorage. Travailler de haut en bas par sections. Ne pas fatiguer la peinture : deux passes doivent suffire. Il est parfaitement inutile de trop tirer la peinture. N'oubliez pas de passer au rouleau les zones de dégagement des angles. Durant l'application, si votre rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer la taille des prochaines sections d'application.
- Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur d'un demi-rouleau environ.
- Une fois la totalité de la surface peinte, attendez le temps de recouvrement indiqué
- PRIMAIRE PISCINE ABSOLUE doit impérativement être recouvert. Ne pas mettre en eau la piscine si ce n'est pas le cas.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

- Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 25/03/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**