



SCI0 MÉTAUX

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE SOUS-COUCHE

PROPRIÉTÉS

- Renforce l'accroche de la finition.
- Haute protection.

DESCRIPTION

La SC10 est une sous-couche grise antirouille destinée à la protection des métaux ferreux contre l'apparition de la rouille avant d'appliquer une finition décorative.

Elle peut être recouverte par la plupart des peintures acryliques ou glycérophthaliques monocomposants.

FINITION Gris Mat velouté	FORMAT 0,5L	USAGE Intérieur/ Extérieur
--	-----------------------	---



Édité le 11/07/2022

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 4a selon NF 36-005
Nature	Peinture à base de résine glycérophthaliques
Solvant	White-spirit
Densité à 25°C	1.35 ± 0.05
Viscosité à 25°C	10-15 poises
Brillance 60°	5-15
Point éclair	>60°C
Supports d'application	Tôles, plaques, mobiliers, grilles, cuves, portails
Rendement	12 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 6 heures Recouvrable : après 24 heures Sec et dur 48 heures
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White-spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 330 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Sous-couche prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes particules non adhérentes par brossage ou grattage.
- Les supports gras seront dégraissés à l'aide d'un solvant type acétone.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Dépolir les anciennes peintures ainsi que tous les supports brillants ou lisses par un léger ponçage. D'une manière générale, un dépolissage au papier de verre ou à la laine d'acier est recommandé sur les supports ferreux. Soigner particulièrement la préparation des éventuels points de soudure.
- En cas de rouille prononcée, utiliser notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi**.
- Ne pas appliquer sur des surfaces surchauffées ou en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
- Ne convient pas pour inox, galva, aciers chromés, métaux ferreux revêtu par une peinture à séchage thermique

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- La SC10 s'applique généralement en 1 couche non diluée.
- Pour une protection renforcée ou une exposition sévère, les supports pourront recevoir 2 couches fines.
- Commencer par dégager les angles avant d'appliquer la sous-couche sur toute la surface à peindre.
- Pour éviter les coulures, ne pas surcharger le produit.
- En cas de coulure ou de défaut, effectuer la correction sur film humide en moins de 30 minutes. Sinon, attendre le séchage, dépolir et effectuer la correction.
- En cas de dépassement de la zone à peindre, nettoyer immédiatement sans laisser le temps à la peinture de commencer son séchage.
- Appliquer chaque couche de façon régulière en croisant les passes.

**Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 11/07/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70